	FICHA TÉCNICA BRONCO SISMO RESISTENTE	Código: F-BR-17	PRODUCTOS CONFIABLES
		Versión: 04	
		Fecha: 2012/12/21	

SELLO PARA JUNTAS DE MAMPOSTERÍA

Descripción:

BRONCO SISMO RESISTENTE es una masilla acrílica granulada de alta adherencia y elasticidad, que permite elaborar un sello flexible.

Usos:

Sirve para sellar las uniones y juntas entre muros y columnas, donde el mortero tradicional no es recomendado debido a su dilatación.

Crea un aislamiento entre mampostería y pórticos.

Sirve para sellar juntas expuestas a la intemperie.

Ventajas:

No necesita adición de cemento.

Los sellos elaborados con BRONCO SISMO RESISTENTE absorben mejor los movimientos sísmicos y estructurales.

Es adecuado para juntas verticales y horizontales.

Presenta alta adherencia y flexibilidad.

Aplicación:

BRONCO SISMO RESISTENTE puede aplicarse con espátula o palustre.

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de material suelto y agentes desmoldantes.

Utilice como **fondo de junta** un cordón de espuma de polietileno.

Introduzca el fondo de junta hasta una profundidad entre uno y dos centímetros; resane con BRONCO SISMO RESISTENTE hasta el nivel de la mampostería, asegúrese de compactar bien el producto, que no queden espacios vacíos.

Restricciones de uso:

No es recomendado para resanes de más de tres centímetros de ancho y de profundidad.


No es adecuado para juntas de dilatación.

No es recomendado para sellar juntas en pisos.

En aplicaciones exteriores proteja de la lluvia al menos 3 días.

Rendimiento aproximado:

25-30 metros lineales por galón, para juntas de un centímetro de ancho por un centímetro de profundidad.

	FICHA TÉCNICA BRONCO SISMO RESISTENTE	Código: F-BR-17	PRODUCTOS CONFIABLES
		Versión: 04	
		Fecha: 2012/12/21	

Manejo y almacenamiento:

Aplice con guantes.

Conserve el producto en su envase original y bien tapado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Cuñete de 5 galones.

Galón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pasta granulada viscosa base agua.

Color: gris claro.

Elongación: máximo 10%.

Espesor de la capa: máximo 3 cms.

Sólidos por peso: +/- 80%

Densidad: 1.6 kg/lt

Temperatura mínima aplicación: 10°C.

Polimerización completa a 25°C: 8 días.

Nota.

La información suministrada por Productos Bronco S.A. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados;

Productos Bronco S.A no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos.

La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario.

Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.

PRODUCTOS BRONCO S.A. -IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS-

Fábrica: Variante de Caldas - Km 5- La Estrella (Antioquia) Colombia.

PBX: (57-4) 4446515.

Página web: www.productosbronco.com

Email: productosbronco@une.net.co / info@productosbronco.com

Elaboró: Departamento de Investigación y Desarrollo.	Fecha: 2012/12/21
---	-------------------